

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Fliesen- und Natursteinbeläge

Für Beläge aus keramischen Fliesen und Platten
sowie Natur-, Kunst- und Betonwerkstein

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Fliesen- und Natursteinbeläge. Daher ist der Verleger des Belages verpflichtet, eine schriftliche Reinigungs- und Pflegeanleitung zu übergeben. Die Vorgehensweise und die einzusetzenden Reinigungs- und Pflegemittel sind abhängig von der vorliegenden Belagsart. Hierzu sind unbedingt die Reinigungs- und Pflegeanleitungen des Belagsherstellers mit zu beachten. Da viele Beläge vorab in säurebeständige und säureempfindliche (kalkhaltige) Qualitäten unterteilt werden können, ist dementsprechend ein passender Reiniger auszuwählen. Im Zweifelsfall ist immer ein neutrales Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen (pH-Wert 7-8). Die Angaben und Verarbeitungsanweisungen in den jeweiligen Produktdatenblättern der Reinigungs- und Pflegemittel sind grundsätzlich zu beachten.



Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Grober, lose aufliegender Schmutz sollte in regelmäßigen Abständen abgekehrt oder alternativ abgesaugt werden um eine eventuelle Scheuerwirkung zu vermeiden.



Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Fliesen- oder Natursteinbelag sollte vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Verlegebedingte Rückstände und Bauverschmutzungen (Zementschleier, Mörtelreste, Fugenschmutz sowie Putz- und Farbspritzer etc.) werden hierbei gründlich entfernt.

Säurebeständige Beläge: Für die Bauschlussreinigung von säurebeständigen Belägen Zementschleierentferner codex RZ 120, in einem auf den Verschmutzungsgrad angepassten Verdünnungsgrad, auf die vorgeässte Fläche aufbringen (z.B. 1:5 verdünnt mit Wasser) und anschließend mit einem Reinigungspad oder mit einer Einscheibenmaschine und Pad (z. B. Wolf Mamba) säubern. Den gelösten Schmutz/Schmutzflotte aufnehmen und den Belag mit viel klarem Wasser neutralisieren. Wichtig: Zementschleierentferner codex RZ 120 nicht eintrocknen lassen.

Säureempfindliche Beläge: Für die Bauschlussreinigung von säureempfindlichen Belägen Intensivreiniger codex RZ 110, dem Verschmutzungsgrad angepasst, konzentrieren (z.B. 1:50 verdünnt mit Wasser) und die Reinigungslösung auf die vorgeässte Fläche aufbringen. Ca. 10 Minuten einwirken lassen und mit einem Reinigungspad oder mit einer Einscheibenmaschine und Pad (z. B. Wolf Mamba) abfahren. Den gelösten Schmutz/Schmutzflotte aufnehmen und mit viel klarem Wasser neutralisieren. Intensivreiniger codex RZ 110 nicht eintrocknen lassen, zwischendurch ggf. nachnässen.

codex®
exklusiv für echte Fliesenleger



Reinigungs- und Pflegeanleitung für Fliesen- und Natursteinbeläge

Für Beläge aus keramischen Fliesen und Platten
sowie Natur-, Kunst- und Betonwerkstein

Erstpflge

Nach erfolgter Bauschluß-/Grundreinigung kann auf saugfähigen Natursteinbelägen, im Innenbereich, eine Erstpflge mit Natursteinsiegel codex RZ 230 durchgeführt werden. Hierbei wird das Produkt zweimal unverdünnt und satt mit einem Feinfasermopp im Kreuzgangverfahren aufgetragen. Anschließend codex RZ 230 vollständig trocknen lassen (ca. 12 Stunden).

Unterhaltsreinigung

Je nach Schmutzanfall sollten die Fliesen- und Natursteinbeläge regelmäßig gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden hierbei schlieren- und rückstandsfrei entfernt. Zusätzlich verlängert sich die Lebensdauer des Belages und die wertvollen Flächen werden durch hochwertige Pflegekomponenten geschützt. Pflegereiniger codex RZ 310 kann in einer Verdünnung von 1:100, verdünnt mit Wasser, zur regelmäßigen und laufenden Reinigung aller glänzenden keramischen Beläge, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, sowie kalkhaltige, säureempfindliche Materialien benutzt werden. Auch mit codex RZ 230 behandelte Flächen können mit Pflegereiniger codex RZ 310 gereinigt werden. Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung, mit Klapphalter und passendem Feinfaser-/Microfaser-Mopp.

Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Schmutzeintrag kann in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Steinbodens notwendig werden. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und dem Zustand des Belages kann dies alle 12 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Belagsoberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt.

Den geringfügig eingenässten Boden mit Intensivreiniger codex RZ 110, unverdünnt bis 1:3, reinigen. Hierzu eignet sich z. B. für die manuelle Reinigung ein Schrubber, oder für maschinelles Vorgehen eine Einscheibenmaschine, ausgerüstet mit einem grünen Pad. Reinigungslösung einwirken lassen und Boden ca. 10 - 15 Minuten schrubben oder abfahren. Den gelösten Schmutz / Schmutzflotte aufnehmen und zweimal gründlich mit Wasser neutralisieren; absaugen mit einem Nasssauger o. ä.

Zur Entfernung des Natursteinsiegels codex RZ 230 innerhalb einer Grundreinigung wird der Intensivreiniger codex RZ 110 in einer Konzentration von 1:1, verdünnt mit Wasser, eingesetzt.

Bei saugfähigen Natursteinen nach einer Grundreinigung wieder eine Erstpflge mit Natursteinsiegel codex RZ 230, wie vor beschrieben, aufbringen.

Wichtig:

Grundsätzlich vor großflächiger Reinigung immer ein Reinigungsversuch an unauffälliger Stelle durchführen. Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen des Belagsherstellers sind unbedingt mit zu beachten.

Bei polierten Belägen oder empfindlichen Glasuren dürfen ggf. Reinigungspads und/oder Reinigungsmaschinen nicht eingesetzt werden.

Bei weiteren anwendungstechnischen Fragen
erreichen Sie uns unter:

D | +49 (0)731 4097-221
CH | +41 (0)41 62448-88

codex | A Brand of UFLOOR Systems

D | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110
E-Mail info@codex-x.de | Internet www.codex-x.de

CH | UZIN Tyro AG | Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs
Telefon +41 (0)41 624 48 88 | Telefax +41 (0)41 624 48 89
E-Mail info@uzin-tyro.ch | Internet www.codex-x.com